

## 內外裝潢用的纖維強化水泥板

**Selflex** JIS A 5430  
耐燃認證編號 NM-2694



## 內外牆任何活動頻繁場所都能使用。 具有耐候性、高強度的板材。

同時具強度與彈性，能發揮優異耐衝擊性的纖維強化水泥板。耐候性強，能廣泛用來作為內外裝潢材料。可抑制因長期使用所造成的老化，能長期維持穩定的品質。

### 標準尺寸

厚度	mm	4 ±0.3	5 ±0.4	6 ±0.4	8 ±0.4	10*±0.5	12*±0.5
寬度×長度	mm	910×910 910×1820 910×2420 1000×2000 1210×2420		910×1820			
標準質量	kg/m <sup>2</sup>	7.5	9.4	11.2	15.0	18.8	22.4

※標準質量為考慮產品含水率等因素後的標準值。  
※亦可進行鑽孔加工、裁切加工、及倒角加工。  
\*10mm 和 12mm 非 JIS A 5430 標準品。

### 特長

- 高強度的纖維強化水泥板。
- 高水準的耐久性。
- 未塗裝亦具優異耐候性。
- 日本國土交通大臣認定之耐燃材料。

(註 1) Selflex 鑽孔加工品與底板材料組合，藉此取得耐燃認證。

### 用途

- ◆內外裝潢材料、屋簷等。
- ◆最適合容易受到戶外空氣影響的開放式建築物的內外牆壁。

